

Speed-E

papier offsetowy

offset paper

2006.08.24

	Parametr <i>Parameter</i>	Jednostka <i>Unit</i>	Wartość <i>Value</i>	Uwagi <i>Comments</i>
1.	Gramatura <i>Grammage</i>	g/m ²	60 - 65 ± 2	Pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego. Kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 536:1996 <i>Computerized measurement and adjustment. Calibration of measuring heads and parameter control according to PN-ISO 536:1996.</i>
2.	Wilgotność <i>Moisture</i>	%	5,0 – 8,0	Pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego. Kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 287:1994 <i>Computerized measurement and adjustment. Calibration of measuring heads and parameter control according to PN-ISO 287:1994</i>
3.	Białość <i>Whiteness</i> CIE		146 ± 3	PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron <i>top and bottom avg</i>
4.	Absorpcja wody <i>Water absorption</i> Cobb ₆₀	g/m ²	≤ 30	PN-EN 20535:1996 średnia z obu stron <i>top and bottom avg</i>
5.	Gładkość <i>Smoothness</i> Bekk	s	≥ 25	PN-ISO 5627:1998 średnia z obu stron <i>top and bottom avg</i>
6	Grubość <i>Thickness</i> 60 g/m ² 65 g/m ²	μm	77±2 84±3	PN-EN-ISO 534:2005
8.	Wytrzymałość na rozciąganie <i>Tencil breaking strength</i> 60-65 g/m ²	kN/m	≥ 2,5	PN-EN ISO 1924-2:1998

Warunki klimatyzacji / Conditioning at: RH 50 ± 2 % temp. 23 ± 1°C PN-EN-20187:2000

IP-KWIDZYN S.A.
UL. LOTNICZA 1
82-500 KWIDZYN

T +48 (0)55 279 8000
F +48 (0)55 279 8451

Do produkcji papieru offsetowego w International Paper - Kwidzyn S.A. używane są masy celulozowe własne, bielone bez udziału chloru elementarnego (masy ECF). Proces prowadzony jest w środowisku obojętnym, jako wypełniacz stosowany jest strącany węglan wapniowy zapewniający odpowiednią rezerwę alkaliczną dla spełnienia wymagań określonych przez normę PN-EN ISO 9706: 2001 „Informacja i dokumentacja – Papier przeznaczony na dokumenty – Wymagania dotyczące trwałości”.

International Paper - Kwidzyn S.A. offset paper is made from own manufactured Elementary Chlorine Free pulp. Manufacturing process is carried out in neutral environment. Precipitated calcium carbonate used as a filler ensures appropriate alkaline reserve requisite to meet PN-EN ISO 9706: 2001 standard „Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence.”