

## PRESSO

### papier gazetowy newsprint paper

2003.03.25

	<b>Parametr</b> <i>Parameter</i>	<b>Jednostka</b> <i>Unit</i>	<b>Wartość</b> <i>Value</i>	<b>Uwagi</b> <i>Comments</i>
1.	<b>Gramatura</b> <i>Substance</i>	g/m <sup>2</sup>	45 – 1,5 48,8 – 1,5	Pomiar komputerowy <i>Computer measured</i>
2.	<b>Wilgotność</b> <i>Moisture</i>	%	7 ± 1	Pomiar komputerowy <i>Computer measured</i>
3.	<b>Białość ISO R457</b> <i>Brightness</i>	%	≥ 57,5	ISO 2470 :1999 (Elrepho)  średnia z obu stron <i>top and bottom avg</i>
4.	<b>Nieprzezroczystość</b> <i>Opacity</i>  45,0 g/m2 48,8 g/m2	%	≥ 92 ≥ 93	ISO 2471 :1998 (Elrepho)  średnia z obu stron <i>top and bottom avg</i>
5.	<b>Gładkość Bekk</b> <i>Smoothness</i>	s	≥ 50	PN-ISO 5627 :1998  średnia z obu stron <i>top and bottom avg</i>
6.	<b>Siła rozciągająca MD</b> <i>Stretching force</i>  45,0 g/m2 48,8 g/m2	N	≥ 28 ≥ 30	PN-ISO 1924:1:1998

#### Warunki klimatyzacji / *Conditioning at:*

RH 50 ± 2 %    temp.    23 ± 1 °C    ISO 187    PN-92/P-50067